

Властивості полімерних композицій марок ПУЕЛАСТ з еластичним наповнювачем для покриттів спортивних майданчиків

Найменування показника	Властивості полімерних композицій			
	ПУЕЛАСТ СП1	ПУЕЛАСТ СП2	ПУЕЛАСТ СП3	ПУЕЛАСТ СП4
1. Час гелеутворення, (життєздатність), год.	1.6	1.6	1.8	1.9
2. Час повного тверднення, год.	40	40	42	12
Для матеріалу покриття				
3. Густина, кг/м ³	890	880	920	930
4. Міцність при розриві, МПа	0.47	0.5	0.55	0.67
5. Відносне подовження при розриві, %	50	58	48	50
6. Відновлюваність, %	85	90	88	90
7. Стираність, мкм.	16	16	16	16
8. Міцність зчеплення між шарами Н/ см.	-	-	0.04	0.06