

Таблиця 1 –Характеристика модифікованої смоли ПФ-115

Найменування показника	Модифікована алкідна емаль прискореної сушки
Сушка покриття до ступеня 3,год.	2
Твердість через 48 год, відн.од.	0,42
Адгезія, бали	1
Блиск,%	58-65
Стійкість до дії соляного туману, мінеральної олії, нафти, год.	>48

Таблиця 2 - –Характеристика модифікованої смоли МЛ-12

Показник покриття	Умови висихання модифікованої МЛ-12: температура, вологість	
	25°C; 65%	-4°C; 90%
1.Час висихання, год.: - ступінь 3	0,5	0,75
2. Твердість покриття,відн.од: через72 год. після нанесення	0,43	0,48
3.Блиск емалі,%	65	65
4.Еластичність, мм	1	1
5.Адгезія до сталі, бали	1	1
6.Стійкість до удару, см	50	50