

Характеристики поліуретанового герметика поліуретанового герметика

Найменування показників	Розроблений ІХВС НАН України ПУ герметик "Мастикад УР-21"
Здатність шва до деформації , %	25-50
Границя міцності на розтяг при розриві, МПа	0,3
Відносне подовження при розриві, %	487
Водопоглинання за 24год., %	0,5
Адгезійна міцність, МПа - з бетоном	когезійний розрив 0,6