

Таблиця 1 - Властивості поліуретанових герметиків

Найменування показників	Поліуретанова герметизуюча мастика "Тектор" (Іноземний виробник)	Розроблений ІХВС НАН України ПУ герметик "Мастикад УР-21"
Здатність шва до деформації, %	не менше 25	25-50
Границя міцності на розтяг при розриві, МПа	не менше 0,2	0,3
Відносне подовження при розриві, %	не менше 400	487
Водопоглинання за 24год., %	не більше 2	0,5
Адгезійна міцність, МПа - з бетоном	когезійний розрив не менше 0,3	когезійний розрив 0,6